

SPUNLACE

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Product Data Sheet)

Firma (Company)	Firma (Company)	Bosmann sp. z o.o.		
	Adres (Address)	ul. J. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź		
Informacje o próbce (Sample Information)	Próbka (Sample Description)	Spunlace		
	Kolor (Colour)	White (Biały)		
	Szerokość (Width)	157 mm		
	Długość (Lenght)	~ 800mb		
	Gramatura (Fabric weight)	80g/m²		
Informacje o teście (Test Information)	Typ testu (Test Type)	Próbka przesłana przez wnioskodawcę (Submitted, sample sent by applicant)	Data orzymania próbki (Sample receiving date)	10.04.2020
	Test wykonany (Test performed)	Wybrane testy zgodnie z wnioskiem (Selected tests as requested by applicant)	Okres testowy (Test period)	10.04.2020 ~30.04.20
	Test zgodności (Testing Accordance)	Strona z wynikami testów poniżej (See testing results page)		
	Zgodność (Judgement Accordance)	GB 19082-2009, Wymagania klienta: GB 19082-2009, Wymagania techniczne dotyczące jednorazowej odzieży ochronnej do użytku medycznego (Client's requirement: GB 19082-2009, Technical requirements for single-use protective clothing for medical use)		
Zakończenie badania (Test Conclusion)	Ten raport zawiera tylko wyniki i indywidualną ocenę, szczegóły na następnej stronie. (This report only provides the results and individual judgement, details please see follow page.)			
Uwagi (Remark)	Wynik testu dotyczy tylko testowanej próbki (Test results is only responsible for tested sample)			

RAPORT Z TESTU

(Test Report)

SGS

Firma (Company)	Firma (Company)	Bosmann sp. z o.o.
	Adres (Address)	ul. J. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź

Raport z testu SL520252445624TX (Test Report)

Data: 30.04.2020 (Date)

Wynik testu (Testing Results)

Numer (No.)	Elementy testowe & metody testowe (Test Items & Test Methods)	Jednostka (Unit)	Wymóg (Requirement)	Wynik testu (Test Results)		Wynik kontroli (Individual Judgment)
1.	Odporność na przenikanie wody GB 19082-2009 5.4.1 (Resistance to Water Penetration)	kPa	Ciśnienie hydrostatyczne (Hydrostatic Pressure) ≥ 1.67	69.6		Pozytywny (Pass)
2.	Przepuszczalność pary wodnej GB 19082-2009 5.4.2 (Water Vapour Transmission)	g/(m ² .d)	≥ 2500	3040		Pozytywny (Pass)
3.	Odporność na zwilżalność powierzchni GB 19082-2009 5.4.4 (Resistance to Surface Wetting)	Stopień (Grade)	≥ 3	Próbka 1 (Specimen 1)	4	Pozytywny (Pass)
				Próbka 2 (Specimen 2)	4	
				Próbka 3 (Specimen 3)	4	
4.	Wytrzymałość na rozciąganie GB 19082-2009 5.5 (Tensile Strength)	N	≥ 45	Wzdłuż (Lengthwise)	81	Pozytywny (Pass)
				Wszerek (Widthwise)	280	
5.	Wydłużenie przy rozciąganiu GB 19082-2009 5.6 (Tensile Elongation)	%	≥ 15	Wzdłuż (Lengthwise)	86	Pozytywny (Pass)
				Wszerek (Widthwise)	28	
6.	Wydajność filtracji GB 19082-2009 5.7 (Filtration Efficiency)	%	≥ 70	N/A		/
7.	Odporność na przenikanie krwi syntetycznej GB 19082-2009 5.4.3 (Resistance to Penetration by Synthetic Blood)	Stopień (Grade)	≥ 2	6		Pozytywny (Pass)
8.	Właściwości rozpadu elektrostatycznego GB 19082-2009 5.10 (Electrostatic decay properties)	s	≤ 0.5	5000V		/

N/A - nie dotyczy (sample can not meet the testing condition)

Remarks: * This test standard is not within the accredited scope in SGS Shanghai testing centre, it is carried out by Tianfangbiao standardization certification&testing co., ltd and its CMS certificate No. Is 200215340010.

The statement of conformity in this report is only based on measured values by the laboratory and does not take their uncertainties into consideration.

Bosmann sp. z o.o., 93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210, Poland, NIP: PL7292513973 REGON: 473089597, KRS: 0000138194, BDO: 000097166
e-mail: bosmann@bosmann.com.pl, tel: +48 42-6849800, www.bosmann.com.pl